HBS-200® RUBBER TIX KARTUSCHE

UNIVERSELLER, DAUERHAFTER, WASSER- UND LUFTDICHTER SCHUTZANSTRICH.



PRODUKTBESCHREIBUNG

Universeller, dauerhafter, wasser- und luftdichter Schutzanstrich.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Dichten und zum Schutz von unterschiedlichen Materialien wie Beton, Metall, Stein, Holz, Bitumen, Zink, PVC usw.. Besonders gut für Innen- und Außenanwendungen (Badezimmer, Keller, Balkone, Dächer usw.) sowie Dachrinnen, Duschabüsse, Rohrdurchlässe, Wand-/Bodenanschlüsse, Dehnfugen, Fensterrahmenanschlüsse und erdberührte Bauteile.

EIGENSCHAFTEN

· Wasser- und luftdicht
· Dauerelastisch (900%)
· Gute Haftung auf vielen Untergründen
· Schützt gegen Korrosion und Erosion
· Einfach zu verarbeiten
· Dauerhafte Qualität: Alterungsbeständig von mindestens 20 Jahren (geprüft nach EN 1297)
· Witterungs- und UV-beständig
· Salz- und Chemikalienbeständig
· Überstreichbar
· Lösungsmittelfrei
· VOC-frei
· Nicht toxisch
· Auf Wasserbasis

ZULASSUNGEN & NORMEN

Zulassungen	
CE	Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken – Oberflächenschutzsysteme für Beton (EN 1504-2).
CE	Flüssig zu verarbeitende, wasserundurchlässige Produkte im Verbund mit keramischen Fliesen und Plattenbelägen. (EN 14891)
CE	Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtungen zur Abdichtung. (EN 15814)
UKCA	Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken - Oberflächenschutzsysteme für Beton (EN 1504-2)
UKCA	Flüssig aufzubringende, wasserundurchlässige Produkte für die Verwendung unter keramischen Fliesen und Platten, die mit Klebstoffen verklebt sind (EN 14891).
GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission	EMICODE: Klassifizierungssystem (GEV) der Emissionseigenschaften von Bauprodukten in Innenräumen. Es stellt sicher, dass diese Produkte die strengen Emissionsgrenzwerte einhalten. EC-1 Plus: Premiumklasse, steht für ein sehr emissionsarmes Produkt.

Normen	
EN 1026	Fenster und Türen – Luftdurchlässigkeit: vollständig luftdicht
EN 1027	Fenster und Türen – Schlagregendichtheit: vollständig wasserdicht
EN 12114	Wärmetechnisches Verhalten von Gebäuden - Luftdurchlässigkeit von Bauteilen: vollständig luftdicht
EN 1297	Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen. Verfahren zur künstlichen Alterung bei kombinierter Dauerbeanspruchung durch UV-Strahlung, erhöhte Temperatur und Wasser.
ETAG 022	Abdichtungen für Wände und Böden in Nassräumen.
LEED	(Leadership in Energy and Environmental Design): weltweites Klassifizierungssystem für nachhaltiges Bauen. IEQ CREDIT 4.2:

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.

HBS-200® RUBBER TIX KARTUSCHE

UNIVERSELLER, DAUERHAFTER, WASSER- UND LUFTDICHTER SCHUTZANSTRICH.

Normen	
	(Schadstoffarme Materialien: Farben und Beschichtungen). Produkttyp: wasserdichte Produkte.

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nur bei Temperaturen über +5 °C verarbeiten.
Vorbereitung der Oberflächen: Die Oberächen müssen sauber, staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Verbrauch: Eine Schichtdicke von 2 mm.
Gebrauchsanleitung:
Den Schutzanstrich mit einer Kartuschenpistole austragen und innerhalb von 10 bis 15 Minuten mit einem Spachtel verteilen. Die Schichtdicke muss mindestens 2 mm sein. Nach 30 bis 60 Minuten bildet sich eine Oberflächenhaut, die nach 2 Stunden mit (leichtem) Regen belastet werden kann. Wasserdicht nach 24 Stunden. Nach 48 Stunden vollständig ausgehärtet, abhängig von der aufgebrachten Menge und den Umgebungsgegebenheiten.
Flecken/Rückstände: Entfernen Sie Reste mit Wasser, GRIFFON Wipes oder GRIFFON Cleaner. Getrocknete Reste können nur mechanisch entfernt werden.
Zu beachten: Nur bei Temperaturen über +5 °C verarbeiten. Nach 30 bis 60 Minuten bildet sich eine Oberflächenhaut, die nach 2 Stunden mit (leichtem) Regen belastet werden kann. Wasserdicht nach 24 Stunden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Modifiziertes Bitumen
Chemische Beständigkeit:	Sehr gut
Farbe:	Schwarz
Trocknungs-/ Aushärtungszeit ca.*:	48 Stunden
Elastizität:	Sehr gut
Bruchdehnung:	900 %
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-20 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	100 °C
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	Sehr gut
Festkörpergehalt ca.:	60 %
UV-Beständigkeit:	Sehr gut
Viskosität:	Gel

* Die Aushärtungszeiten können variieren und sind u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Materialfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 18 Monate ab Herstellung.
Gut verschlossene Verpackung sollte an einem kühlen, trockenen, frostfreien Ort bei Temperaturen zwischen +5 °C und +25 °C gelagert werden.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.